

Fiche produit :

VITRIFICATEUR PARQUET POLYURETHANNE EN PHASE AQUEUSE / 5 LITRES

Ref : **VITRIHOM N.F**



Informations techniques :

VITRIHOM N.F.

VITRIFICATEUR A PARQUET

Polyuréthane à l'eau
Monocomposant
Trafic fort (salle de restaurant)
Sans odeur
Séchage rapide
Aspect naturel

DEFINITION DU PRODUIT

- VITRIHOM N.F. est un vitrificateur mono-composant en phase aqueuse totalement sans odeur, pour des parquets soumis à un trafic intense et assure un fini impeccable
- VITRIHOM N.F. se comporte et possède la résistance d'un vitrificateur bi-composant notamment au niveau de l'usure et de la résistance aux produits chimiques.

NATURE

Résine polyuréthane

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- CLASSIFICATION AFNOR Famille I, classe 6 A
- DENSITE à 20° C 1.04
- VISCOSITE COUPE 4 à 20° C 16 secondes
- p.H. 7.6 - 7.8
- POINT ECLAIR ININFLAMMABLE
- EXTRAIT SEC 32 %
- FINITION Incolore brillant ou satiné
- Chêne clair brillant ou satiné
- BRILLANCE ASPECT MAT 10 gloss à 60° en 3 couches
- BRILLANCE ASPECT SATINE 45 gloss à 60° en 3 couches
- BRILLANCE ASPECT BRILLANT 85 gloss à 60° en 3 couches
- TEMPS DE SECHAGE à 20° C H.R. 60 %
- Hors poussière : 1 heure
- Sec : 2 heures 30 - 3 H
- Ponçable : 3 heures
- DELAI ENTRE LES COUCHES 2 à 24 heures (ne pas dépasser les 24 heures)
- CIRCULABLE (trafic léger) 24 heures
- TEMPERATURE MINI/MAXI D'UTILISATION + 13 à 30° C
- RENDEMENT 8 m² au litre par couche sur chêne
- ELASTICITE excellente

Informations techniques *(suite)* :

- RESISTANCE A L'USURE excellente (4 Mg/100 révolutions)
- RESISTANCE AUX CHOCS excellente
- RESISTANCE CHIMIQUE très bonne
- RESISTANCE AU FAIENCAGE excellente
- TAUX DE COV : 52 G / L

RECOMMANDATIONS

- Ne pas mettre en place les carpettes ou les tapis avant 15 jours. Pendant cette période, ne pas traîner le mobilier et éviter un trafic intense.
- Certains parquets comme le pin Diamond de Tarkett, le hêtre et l'acajou de Tarkett ne peuvent être vitrifiés qu'avec un produit solvanté type VITRIFOR UF.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Le parquet à vitrifier devra être poncé "à blanc", dans le sens des fibres du bois (grain de finition 120 ou 150).
- Dépoussiérer ensuite soigneusement.

RAPPEL : avant toute application, le parquet doit être exempt de cire, huile, etc.

MISE EN ŒUVRE

Remuer le produit avant emploi. N'ajouter ni alcool, ni diluant : le produit est prêt à l'emploi.

APPLICATION

- Le vernis sera appliqué sur un support sain, propre et sec à la brosse à vitrifier, ou au rouleau en 3 couches (ou 2 couches si utilisation au préalable de VITRIFOND).
- Egrenage entre les couches au grain 120 - 150.
- Lors de l'application à la brosse à vitrifier ou au rouleau, éviter les surépaisseurs.

N.B. : pour éviter le bullage, il est conseillé d'appliquer la dernière couche à la brosse à vitrifier plutôt qu'au rouleau.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer immédiatement après usage à l'eau additionnée de PLURILANE.

ENTRETIEN

- Dépoussiérer le parquet à l'aide d'un aspirateur. Nettoyer, si besoin est, avec un balayage humide pouvant contenir un détergent neutre dilué (SANIFOR 2).
- Un entretien régulier avec un polish type METALFOR prolongera la durée de vie de votre finition.
- A proscrire : encaustiques, cires auto lustrantes, monobrosse susceptibles de donner du glissant.

CONSERVATION

1 an en emballage d'origine fermé. CRAINT LE GEL et des conditions de chaleur excessive

Ininflammable - Non toxique

COLORIS

CHENE CLAIR – INCOLORE

FINITION

MATE – SATINEE - BRILLANTE